

Акриловые эмали Dynacoat 2K Acrylic Topcoat RM готовые цвета – D1.03.01

| | | |
|--|---|---|
| 2:1:0,2-0,5 15-17 сек. 1 (верхний бачок) 1.2-1.6 мм 3-4 бар 5-10 мин. 30 минут при 60°C | <p>Наименование:</p> <p>Описание:</p> <p>Продукты и добавки:</p> <p>Основные компоненты:</p> <p>Поверхности пригодные для обработки:</p> <p>Подготовка поверхности:</p> <p>Пропорции смешивания:</p> <p>Рабочая вязкость:</p> <p>Срок годности после смешивания:</p> <p>Тип краскопульт, диаметр дюзы и рабочее давление:</p> <p>Нанесение:</p> <p>Толщина плёнки покрытия:</p> <p>Теоретический расход:</p> | <p>Акриловые эмали Dynacoat 2K Acrylic Topcoat RM готовые цвета.</p> <p>Финишное покрытие Dynacoat 2K Acrylic Topcoat - это система готовых цветов на базе акриловой модернизированной смолы. Покрытие обладает превосходным блеском и стойкостью к различным атмосферным воздействиям.</p> <p>Dynacoat 2K Acrylic Topcoat RM Dynacoat Hardeners Dynacoat Thinners</p> <p>Dynacoat 2K Topcoat RM: акриловые смолы Dynacoat Hardener: полиизоцианатные смолы</p> <p>Существующие покрытия. Грунт Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Грунт Dynacoat Filler 5+1</p> <p>Старые лакокрасочные покрытия: Обезжирить с помощью Dynacoat Degreaser. Сухое шлифование абразивом P400 – P500 или мокрое шлифование абразивом P800 –1000.</p> <p>2 объёмных части эмали Dynacoat 2K Acrylic Topcoat RM 1 объёмная часть отвердителя Dynacoat Hardener 0,2 - 0,5 объёмных части разбавителя Dynacoat Thinner</p> <p>15-17 секунд DIN Cup при 20.С.</p> <p>3-5 часов при 20.С, зависит о количества добавленного разбавителя.</p> <p>Краскопульт: Диаметр дюзы: Рабочее давление:</p> <p>С верхним бачком: 1.2 - 1.6 мм 3-4 бар С нижним бачком: 1.4 - 1.7 мм 3-4 бар</p> <p>Нанести 2 одинарных мокрых слоя, с межслойной выдержкой 5 - 10 минут. Перед началом температурной сушки необходимо сделать выдержку не менее 5 минут.</p> <p>20 – 25 мк за слой.</p> <p>13 м²/литр Примечание: Практическая расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.</p> |
|--|---|---|



| | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------|
| Очистка оборудования: | Используйте Dynacoat Gun Cleaner или разбавители Dynacoat Thinners | | |
| Время сушки: | 20°C: | 60°C: | |
| | От пыли | 15 мин | 5 мин |
| | Полностью сухое | 6 часов | 30 мин |
| Срок годности: | 24 месяца при температуре от 5°C до 40°C | | |

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.dynacoat.ru

